GEOTEXTIL PP 10/340

Geotextil No Tejido, fabricado con fibras cortas de polipropileno virgen de alta tenacidad, para geotextil con estabilización UV por el proceso de punzonado, que asegura una estructura estable, en la cual las fibras retienen su posición relativa y adquieren estabilidad dimensional. Químicamente es resistente a los ácidos y alcalis, encontrados de manera natural en el suelo.

PROPIEDADES *	Método ASTM	Valores	Unidades
Peso	D 5261	340 *(10.0)*	g/m² *(oz/yd²)*
Espesor		2.54	mm
PRESENTACIÓN			
Ancho del Rollo		4.00	m
Largo del rollo		100	m
Área por rollo		400	m²
Peso por rollo		136	kg
PROPIEDADES MECÁNICAS			
Resistencia a la Tensión Grab.	D 4632	1352 *(304)*	N *(lbs)*
Elongación	D 4632	90	%
Desgarre Trapezoidal	D 4533	431 *(96.9)*	N *(lbs)*
Resistencia a la perforación CBR	D 6241	4055 *(911)*	N *(lbs)*
Resistencia al UV	D 4355	70	% Retenido
PROPIEDADES HIDRÁULICAS			
Permitividad	D 4491	0.98	sec-¹
Permeabilidad	D 4491	0.26	cm/sec
Flujo de Agua	D 4491	3178 *(78)*	LPM / m² *(Gpm / ft²)*
AOS	D 4751	.106	mm

** Propiedades Típicas Promedio*

HIDROLANDS S.A. DE C.V. HID-040612-FV7
CDA DE UNIROYAL N° 4B, COL: LA MICHOACANA, METEPEC TOLUCA EDO DE MEX, CP 52166
TEL: (722) 209 6479 / 55 2128 5200
hidrolands@hotmail.com www.hidrolands.com.mx